



ISIFAC

Protection bois modifiés

Propriétés & avantages du produit

- Protection décorative teintée pour terrasses et bardages en bois modifiés
- Protège le support des agressions climatiques et des U.V
- Empêche la pénétration de l'eau
- Résiste aux tâches
- Ne s'écaille pas, ne pèle pas et ne noircit pas aux U.V
- Tenue longue durée - Application aisée avec séchage rapide

Conseils d'application du produit

- Ne pas appliquer en plein soleil aux heures chaudes de la journée. Température maxi du support 30°C
- S'assurer qu'il ne pleuvra pas dans les 24 à 48 heures après l'application
- Ne pas diluer
- Bien mélanger le produit avant et pendant la mise en œuvre
- Appliquer l'ISIFAC en une ou plusieurs couches frais sur frais jusqu'à saturation : après chaque couche appliquée vérifier, après environ 20 minutes, si l'ISIFAC a bien pénétré. Si c'est le cas, appliquer une nouvelle couche. Sinon, si après 20 minutes, il reste du produit en surface (surbrillance), essuyer les excédents de produits à l'aide d'un chiffon ou d'un spalter sec, une seconde couche n'est alors pas à envisager, le support ayant déjà atteint la saturation
- Bien penser à appliquer sur les abouts
- Si l'ouvrage n'est pas encore posé nous conseillons d'appliquer une couche généreuse d'ISIFAC sur la contreface afin d'éviter toute reprise d'humidité et apparition de « traces fantômes »
- Pour une finition optimale, il est possible après 24h de procéder à un égrenage suivi de l'application d'une dernière passe l'aide d'un rouleau laqueur dans le sens des fibres du bois et sur la longueur totale de la lame

Informations techniques du produit

CONDITIONNEMENT : 5L

RENDEMENT : 10 à 12 m²/L et par couche

NETTOYAGE DU MATERIEL : Au SURCLEAN dilué

STOCKAGE : Minimum 1 an en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.

MATERIEL : Brosse, rouleau, pistolet.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.

Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité, lors de l'utilisation de nos produits.